

樹種	カラマツ	
構成の種類	同一等級	
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆	
強度等級	E95-F315	
使用環境	A, B, C	
材面の品質	2種	
含水率	15%以下	
ヤング率	95	
許容応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	圧縮	26.0
	引張り	22.7
	曲げ	31.5
	せん断	3.6
	めり込み	7.8
短期許容応力度	2/3を乗じた数値	
長期許容応力度	1.1/3を乗じた数値	
耐久性樹種群	D-1	
原材料の主たる産地	岩手県、北海道	
主な 製品寸法 (mm)	短辺	90, 105, 120
	長辺	90, 105, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420
	材長	3000, 3650, 4000, 5000, 6000

※ その他の寸法については、応相談。